

SUPER PROTEÇÃO

DESCRIÇÃO:

NOVOTOM SUPER PROTEÇÃO é um impermeabilizante acrílico de acabamento, com propriedades elásticas que acompanha a dilatação natural do substrato com fissuras de até 1,3mm sem perder as características de impermeabilização. Produto hidrorrepelente e anti estática que minimiza a aderência de poeira e outros contaminantes naturais em seu filme. É formulado para a proteção de superfícies externas, submetidas às intempéries como a chuva, ação direta do sol e áreas litorâneas. Aplicado nas condições recomendadas, quando curado, forma uma membrana elástica, impermeável, de elevada aderência e de alta resistência mecânica e fatores climáticos.

UTILIZAÇÃO:

Indicado para pintura de proteção e acabamento para fachadas, paredes externas, muros em alvenaria revestida com argamassa ou, concreto, entre outros. Pelas suas características impermeáveis, evita a retenção de umidade e a consequente formação de bolores ou fungos, contém em sua formulação algicida. Apresenta maior resistência à limpeza. Boa resistência aos raios ultravioletas, névoas salinas e intempéries. **NOVOTOM SUPER PROTEÇÃO** é de fácil aplicação, além de ser multifunção (3 em 1) pois sela, pinta e impermeabiliza em um só produto.

DADOS TÉCNICOS:

Requisitos testado internamente	Parâmetros NBR 13321	Encontrado
Deformação permanente após ruptura (%) Máximo	15	9
Resistência à tração na ruptura - mínimo %	1.5	1.59
Alongamento (%) Mínimo	100	100
Flexibilidade em baixa temperatura	-	Sem fissuras
Absorção de Água (%) Máximo	15	1,2

COR E ACABAMENTO:

NOVOTOM SUPER PROTEÇÃO possui acabamento levemente acetinado e está disponível na cor branca ou em cores.

EMBALAGENS:

- Galão (3,6L)
- Balde (18L)

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

Resina acrílica modificada elastomérica, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água.

RENDIMENTO:

- 175 / 200 m² por lata de 18 Lt
- 35/40 m² por galão 3,6 Lt.

PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA:

Válido por 24 meses após a data de fabricação.

INSTRUÇÕES PARA USO:

Preparação da superfície:

As superfícies devem estar firmes, sem partes soltas ou ocas, limpas, secas, livres de oleosidade, graxa, mofo, poeira e restos de materiais contaminantes. A alvenaria nova deve estar curada, com no mínimo 30 dias. Se houver a presença de mofo deve ser feita uma boa lavagem com solução composta de 1 parte de água sanitária em 3 partes de água limpa. Em ambos os casos enxaguar com água abundante e deixar secar. Não devem ficar sobre a superfície os resíduos de produtos utilizados na limpeza. Para a execução dos trabalhos de limpeza da superfície, utiliza-se equipamentos de proteção individual para o corpo, mãos, olhos e nariz. Fissuras, trincas e juntas de dilatação devem ser previamente tratadas ou preenchidas com **FLEXOTOM MÁSTIQUE** e Tela Poliéster para estruturar o produto. Quando existirem bolhas ou desprendimentos parciais, eliminar as zonas afetadas, cortando-as com ajuda de uma ferramenta talhante, de modo a deixar apenas o que está firmemente aderido.

Aplicação:

Pode ser aplicado com pincel, rolo, trincha ou pistola air-less.

Demãos:

Recomenda-se 3 demãos, ou até atingir o rendimento necessário.

PRECAUÇÕES E SEGURANÇA:

As embalagens dos produtos devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor e devem ser armazenadas em local coberto, seco, fresco e ventilado. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem. Utilize elementos de proteção (luvas, óculos de segurança e máscara protetora respiratória no caso de produzir névoa). Produto não inflamável. Em caso de ingestão não provoque vômito. Beba água em abundância. Em contato com a pele lavar com água limpa e sabão. No caso de contato com os olhos lavar com água limpa em qualquer caso procure auxílio médico, levando junto a embalagem original do produto.

DESEMPENHO DO PRODUTO:

Este produto passou por rigorosos controles de qualidade. Suas características ficam resguardadas, desde que seja constantemente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. O resultado e o rendimento dependem das condições ideais de preparação das superfícies e dos fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade das superfícies, umidade relativa do ar, condições climáticas locais, temperatura, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador e outros. Recomenda-se a conservação do produto de acordo com as indicações contidas na embalagem e preparação conforme recomendações.

NOTAS COMPLEMENTARES

- *Todas as informações aqui contidas são baseadas em testes de laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora do nosso controle.*
- *As informações aqui contidas são disponibilizadas em boa fé, dentro de nossos conhecimentos atuais.*
- *O desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.*
- *Esse boletim substitui e cancela suas versões anteriores e pode ser substituído a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio.*